



Paros Block

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.



Τα δομικά στοιχεία PAROS BLOCK κατασκευάζονται από άριστης ποιότητας και προδιαγραφών ελαφρόπετρα και τσιμέντο σε σύγχρονη γραμμή παραγωγής.

Ο σχεδιασμός των προϊόντων από το σχήμα ως την σύνθεση, τους προσδίδει άριστες ιδιότητες θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, αντισεισμικής συμπεριφοράς, μηχανικής αντοχής και πυροπροστασίας.

Το χαμηλό βάρος, η φιλική περιβαλλοντική συμπεριφορά, το εύκολο και γρήγορο χτίσιμο μαζί με την συνολική οικονομία στην κατασκευή, προσδίδουν επιπλέον θετικά χαρακτηριστικά στα προϊόντα PAROS BLOCK.

Ο συνδιασμός σχήματος και βάρους επιτυγχάνουν ταχύτητα τοποθέτησης, μειωμένη ποσότητα συνδετικού κονιάματος με αυτόματη εξοικονόμηση εργατικών και υλικών ενώ δεν απαιτείται η χρήση συμπληρωματικών μονωτικών υλικών.

	PB-25	PB-20	PB-17	PB-17 τσιμεντολιθος	PB-10
μήκος	40cm	40cm	34cm	34cm	39cm
πλάτος	25cm	20cm	17cm	17cm	9cm
ύψος	19cm	19cm	19cm	19cm	19cm
ενδ. βάρος ξηρου	14,5kg	13kg	8kg	13,5kg	6kg
τεμάχια/m ² τοιχοποιίας	13,15	13,15	15,5	15,5	13,5
κάθετη ανηγμένη θλιπτική αντοχή	Mpa:>4,6	Mpa:>4,6	Mpa:>4,6	Mpa:>6,2	Mpa:>4,6
Θερμοπερατότητα τοιχοποιίας	K, W/m ² /k: <0,73				



τηλ. 22840 52550 fax. 22840 52114
email: info@kontogiorgis-ae.gr

	PB-25	PB-20	PB-17	PB-17 τσιμεντολιθος	PB-10
μήκος	40cm	40cm	34cm	34cm	39cm
πλάτος	25cm	20cm	17cm	17cm	9cm
ύψος	19cm	19cm	19cm	19cm	19cm
ενδ. βάρος ξηρου	14,5kg	13kg	8kg	13,5kg	6kg
τεμάχια/m ² τοιχοποιίας	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
κάθετη ανηγμένη θλιπτική αντοχή	Mpa:>4,6	Mpa:>4,6	Mpa:>4,6	Mpa:>6,2	Mpa:>4,6
Θερμοπερατότητα K,W/m ² /k: <0,73 τοιχοποιίας					